GeoSafe Polyamid

Sicherheit

Geflochtene Sicherheitsleine mit gleichmäßig rundem Querschnitt, exakt definiertem Dehnungsverhalten und hoher Festigkeit, drehungsneutral.

Festigkeit

Hohe Festigkeit.

Mantel

Besonders abriebfester und formstabiler Mantel.

Dehnung

Exakt definiertes Dehnungsverhalten.

Nenndurchmesser	Konstruktion
9,00 - 12,00 mm	

CE

Gleistein

More than Ropes.

Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 4,70 %

Nenndurchmesser [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Dehnung [%]	Mantelverschiebung [mm]	Masse des Mantels [%]	Masse des Kerns [%]	Schrumpfung [%]	Bruchlast linear [kN]
9,00	5,40	4,90	0,00	60,10	39,90	4,80	20,00
10,00	6,40	4,70	0,00	51,50	48,50	5,20	25,00
11,00	7,60	3,10	7,00	54,00	46,00	4,50	34,50
12,00	9,10	3,00	5,00	56,00	44,00	5,30	35,60