

Gleistein



TechnaOne Stage

Hält viel, dehnt kaum, kriecht gar nicht ... Sortenreines Aramid als ökonomische Lösung für statischen Einsatz.



Abriebfestigkeit

Mit Geothane-Beschichtung für hohe Abriebfestigkeit.



Statisch

Für statische Belastungen geeignet.



Temperatur

Hoch temperaturbeständig.

Durchmesser

4 mm - 6 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,90 %

\emptyset [mm]	Bl. real in splice [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
4 mm \emptyset	14,00	15,60
5 mm \emptyset	23,00	25,60
6 mm \emptyset	32,50	36,10

Gleistein