DynaOne® ISO

Verteidigung

Power mit jeder Faser: Auch ohne Mantel bietet der schwimmfähige textile Drahtseilersatz eine hohe Lebensdauer und beste Allroundeigenschaften.

Überragende Leistungsdaten

Rundgeflecht mit 100% Dyneema® SK78 für drahtseilgleiche Festigkeit und Dehnungseigenschaften.

Tausendfach bewährt

Seit Jahrzehnten bewährte Konstruktion mit kompaktem Seilaufbau für eine lange Lebensdauer.

Exzellentes Handling

Extrem leicht und flexibel bei bester Spleißbarkeit.

Nenndurchmesser	Konstruktion
6,00 - 96,00 mm	●

Gleistein

More than Ropes.

Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Nenndurchmesser [inch]	Gewicht [lbs/100 ft]	Bruchlast im Spleiß [lbf]	Bruchlast linear [lbf]
1/4	1,48	8.093,12	8.992,36
5/16	2,55	14.387,77	15.986,16
13/32	3,83	21.581,66	23.980,37
1/2	5,78	32.147,68	35.719,89
9/16	7,73	42.713,70	47.459,42
5/8	10,08	56.202,24	62.447,43
3/4	12,36	65.194,59	72.437,94
13/16	15,39	78.683,13	87.425,95
7/8	17,94	92.171,67	102.413,96
1	21,30	110.156,38	122.394,98
1 1/16	25,00	128.141,10	142.378,25
1 1/8	28,89	146.125,81	162.361,52
1 1/4	32,72	159.614,35	177.349,53
1 5/16	37,36	177.599,07	197.332,79
1 3/8	41,73	195.583,78	217.316,06
1 1/2	46,16	213.568,50	237.299,33
1 9/16	51,34	236.049,39	262.277,85
1 5/8	57,72	256.282,20	284.758,74
1 3/4	69,28	305.740,16	339.711,04
1 13/16	75,73	321.476,79	357.196,68
2	80,17	355.198,13	394.665,59
2 1/8	94,48	418.144,64	464.605,90
2 1/4	109,06	483.339,23	537.043,84
2 1/2	124,92	553.030,00	614.477,03
2 5/8	141,11	624.968,86	694.410,10
2 3/4	160,40	710.396,26	789.328,93
3	180,42	800.319,84	889.245,27
3 1/8	202,06	896.987,69	996.652,24
3 1/4	223,70	993.655,53	1.104.061,45
3 5/16	246,68	1.090.323,38	1.211.470,67
3 15/32	267,04	1.162.262,24	1.291.401,49
3 25/32	317,51	1.353.349,84	1.503.722,30

Gleistein

More than Ropes.